

BANDES PÉRIPHÉRIQUES 2x2 VERT

Bandes périphériques en mousse de polyéthylène

Bandes périphériques en mousse de polyéthylène.
Ces bandes sont normalement toujours prescrites en combinaison avec l'Acoustic Foam 4x2. Environ la moitié de la bande périphérique est glissée sous l'isolation du plancher et l'autre moitié contre la paroi.
Comme ces bandes ne sont pas épaisses, elles peuvent être pliées facilement sans devoir les entailler.

Spécifications

description	Bande périphérique 2x2 vert	norme
densité	25 kg/m^3	DIN 53420
épaisseur	4 mm	-
largeur	200-300 mm	-
résistance à la traction	23-27 MPa	ASTM D 882
résistance au déchirement	425 %	ASTM D 882
Valeur Lambda	0,045 W/m°K	DIN 52612

Bandes périphériques 2 x 2 vert

hauteur	épaisseur	longueur	nombre/paquet
20 cm	4 mm	50 m	6
30 cm	4 mm	50 m	4